

CALM
GREEN

CONCRETE
GREY

DALAPRO[®]

DESIGN

Innfarget designsparkel som gir en betonglignende, levende veggflate.
For de fleste underlag innendørs.



Se
instruksjons-
filmen på
dalapro.no

Innfarget, ferdigblandet sparkel som brukes som sluttoverflate.

Gir en betonglignende vegg med fargeskiftninger.

Perfekt på tidligere malte, tapetserte eller ujevne vegger som trenger en oppfrisking.

Påføres for hånd med sparkelspade.



DALAPRO® DESIGN

Designsparkel som gir en betonglignende, levende overflate.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Design er en pigmentert, ferdigblandet og lettarbeidet sparkel for innendørsbruk som gir en levende overflate med unike fargeskiftninger. Den finnes i fargene Calm Green, Concrete Grey samt i hvit. Den hvite sparkelen er en brytebase som kan blandes til valgfri farge. Se separat produktblad for Dalapro Design White Mix.

ANVENDELSE

Dalapro Design kan brukes på de vanligste underlagene: malt strie, pussede overflater, gips- og betongvegger. Gammel tapet bør grunnmales for å unngå at det dannes blærer ved sparkling.

I rom med høy persontrafikk bør ytterhjørnene utstyres med hjørnebeskyttere som monteres før sparkling.

Dalapro Design oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEIDSGANG

Dalapro Design er lett å påføre og fordele jevnt over overflaten. Sparkelen har minimal krymping og svært god vedheft til underlaget.

Forberedelser: Sørg for at alle overflater er rene samt frie for støv og løse partikler. Porøse eller sterkt sugende underlag bør grunnes. Dekk til gulv, gulvsokkel, dørkarmen og eventuell taklist og bruk maskeringsteip på kanter. Ved behov: Rør i sparkelen slik at ublandet pigment blandes godt ned før sparkling.

OBS! For å unngå fargeforskjeller: Bruk forpakninger med samme batchnummer.

Tenk på hvilken effekt du vil ha på veggen. Korte drag med sparkelspaden gir finere skiftninger. Lange drag gir et mer rustikt og litt røft utseende.

Steg 1: Påfør Dalapro Design med sparkelspade i ca. 1–1,5 mm sjiktykkelse. La tørke i 24 timer.

Steg 2: Skrap forsiktig bort kanter og ujevnheter med sparkelspaden. Unngå å skade overflaten. Ved behov, slip i sirkelformede bevegelser med slipepapir med kornstørrelse 180–240.

Steg 3: Påfør det andre sparkelsjiktet som en tynn skra-

pesparkling 0,2–0,5 mm. Dette er sluttfinishen på veggen, så tenk på å tilpasse sparklingen etter ønsket sluttresultat (se Steg 1). Hvis du ønsker en mørkere effekt, legger du på et tykkere sjikt. La tørke i 12 timer.

Steg 4: Skrap forsiktig bort kanter og ujevnheter med sparkelspaden eller bruk slipekloss og slip med sirkelformede bevegelser. Det bidrar til at nyanseforskjellene kommer frem. Fjern støvet etter sliping.

Steg 5: For å forsegle overflaten og gjøre den mer vedlikeholdsvennlig, forsegl du med TopCoat. Påfør minst to strøk TopCoat med skumgummirulle eller en korthåret lakkrolle. Tørketiden er cirka 2–3 timer.



TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet. Anbefalt tørketid er 24 timer for det første strøket og 12 timer for det andre strøket.

MATERIALFORBRUK

Forbruket avhenger av underlaget. Beregn ca. 1,5 liter sparkel per kvadratmeter ved den første sparklingen og ca. 0,5 liter per kvadratmeter til den andre sparklingen.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet forpakning skal lukkes godt og innholdet bør brukes innen 1–2 uker. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: ca. 9

Farge: Grå eller grønn

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: 10-liters spann med 9 liter sparkel

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 27.03.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com