

DALAPRO[®]

DM REPAFIX

Lettvektssparkel for reparasjoner
innen- og utendørs.



Lettarbeidet.

Lettmikset.

Man kan spikre og skru i sparkelen.

Lett å slipe og påføre.

Fyllevne opptil 50 mm.



DALAPRO® DM REPAFIX

Lättviktsspackel för lagningar inom- och utomhus.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro DM RepaFix er en hvit pulversparkel for reparasjoner for de fleste materialer innen- og utendørs. Det er svært lett å blande pulveret til en smidig konsistens. Påføres i sjikt, 1-50 mm.

ANVENDELSE

For reparasjoner i tak og på vegg. For sparkling av skader på betong, tegl, letpuss, puss, gipsplater, trefiberplater, PVC m.m. Produktet oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 998-1.

Type underlag: Blokk/Betong/Gipsplate/Gulvavjevning/Gulvgipsplate/Homogen PVC/Keramikk/Lettbetong/Leca-bjelkelag/Mineralsk underlag/Puss/Stein/Tegl.

ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Sterkt sugende underlag skal primes før sparkling. Prøvesparkle gjerne på en begrenset flate for å bekrefte god vedheft mot underlaget. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100-120. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

TØRKETID

Tørketiden er ca. 24 timer, avhengig av blant annet underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

Bland DM RepaFix maskinelt 2-4 minutter med bruksvisp eller tilsvarende med ca. 1,6 liter vann per 4 kg-sekk. Tilsett alltid pulveret til vannet for enklere blanding og mindre støvdannelse.

ETTERBEHANDLING

Etter at produktet har herdet kan det slipes med sandpapir/males, og man kan spikre og skru i det uten å måtte forbore.

MERK!

Laveste brukstemperatur er +5 °C. Ved lave temperaturer må man før påføring varme opp området som skal sparkles samt materialet. Prøv å oppnå en temperatur på ca. +20 °C på RepaFix samt underlag.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les alltid gjeldende sikkerhetsdatablad, bruk personlig verneutstyr og følg arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter.

LAGRING

Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 18 måneder. Mer informasjon finnes på dalapro.no

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Hvit sement

Blandingsforhold A:B: 1,6 liter vann til 4 kg pulver

Anbefalt sjikttykkelse: 1-50 mm

Blandingstid: 2-4 minutter.

Farge: Hvit

Påføringstemperatur: +5-30 °C

Tørketid: Ca. 24 timer

Ballast: 0-0,25 mm.

Vedheftstyrke: > 0,7 MPa

Trykkholdfasthet 28 døgn: 10 MPa

Bøyeholdfasthet 28 døgn: > 4 MPa

Lagring: 18 måneder

Forpakning: 4 kg plastpose

BLANDING

Produkt databladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 16.09.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com