

DALAPRO[®]

DM60

Multifunksjonel pulversparkel for betong, gips, vev og reovering.



En hvit multifunksjonell pulverspackel.

Kan bearbejdes i cirka 60 minutter.

Produktet er formstabil, krymper minimalt og brister ikke.

Egnet på vegg- og takflater innendørs.

Passer til både nybygg og reovering.

DALAPRO® DM60

Multifunksjonel pulversparkel for betong, gips, vev og reovering.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro DM60 er et hvitt pulversparkel for reparasjoner og der det ønskes en jevn og fin overflate til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs. Pulveret er veldig lett å blande til en smidig konsistens, med en ideell behandlingstid på cirka 60 minutter for arbeid på store overflater.

ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Sterkt sugende underlag skal primes før sparkling. Prøve sparkle gjerne på en begrenset flate for å bekrefte god vedheft på underlaget. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100–120.

Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

MATERIALEFORBRUG

Sparkling ved 1 mm tykkelse, ca 0,9 kg/kvm.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Polymerforsterket gips

Blandning: 1 del vann, 2 deler pulver. Blandes til ønsket konsistens.

Anbefalt lagtykkelse: 1–50 mm

Åpningstid/bearbeiding: Cirka 60 min

Fyllningsevne: Høy, krymper minimalt

Farge: Hvit

Brennbarhet: Ikke brennbar

Emballasje: Sekk 12,5 kg



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 24.05.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com