

# DALAPRO<sup>®</sup>

## FACADE

Ferdigblandet håndsparkel for mindre utbedringer innen- og utendørs.



En grå sparkel for mindre utbedringer på mineralske underlag.

Passer innen- og utendørs.

Lettarbeidet.

Egnet for både gjensparkling og helsparkling.

## DALAPRO® FACADE

Ferdigblandet håndsparkel for mindre utbedringer innen- og utendørs.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Facade er en ferdigblandet håndsparkel for mindre utbedringer på vegger og tak innen- og utendørs på mineralske underlag. Egnert for både gjensparkling og helsparkling. Grå.

### ANVENDELSE

Produktet oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

### ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +10 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 100–120. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forlimes før tapetsering.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfillmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Grå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastspann 3 og 10 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 28.11.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.no](http://dalapro.no)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)