

# DALAPRO<sup>®</sup>

# HABITO JOINT

Ferdigblandet håndsparkel med limende effekt, spesielt tilpasset for Habito gipsplater.



Ferdigblandet, grått håndsparkel for skjøtesparkling med Papirremse på Habito gipsplater og for liming av hjørnelist.

Overlegen hardhet og slagmotstand.

Den limende effekten gjør papirremsen og hjørnelisten armeres på best mulig måte. For gipsplater og betong.

Godkjent for ilegging av papirremse.

Svanemerket.

## DALAPRO® HABITO JOINT

Ferdigblandet håndsparkel med limende effekt.  
For skjøter og hjørner.

### PRODUKTINFORMASJON

Habito Joint Mix er en revolusjonerende, ferdigblandet håndsparkel med limende effekt og overlegen hardhet og slagmotstand. Spesielt tilpasset for skjøtsparkling med papirremse på Habito gipsplate. Anbefales til barnehager, skoler, sykehus og boliger der det er behov for en hard og slagbestandig overflate. Habito Joint kan også brukes på gipsplater der det er behov for en hard overflate. Habito Joint er også egnet for liming av hjørnelist. Svanen-merket.



### ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av Habito gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.



### ARBEIDSGANG

Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Fyll hele skjøten med sparkel, legg på papirremsen og trykk fast. Deretter sparkler du over papirremsen omgående. Etter tørking sparkler du til ønsket overflatebehandlingskrav. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 120–150. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvarer. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllningsmiddel:** Hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Grå

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastspann 10 liter

**Densitet:** 1,75 kg/liter

**Hardhet:** 12 mm (</=) ifølge EN520:2004 (5.12)



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 27.02.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.no](http://dalapro.no)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)