

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX

Svanemerket ferdigblandet rullsparkel med høy fyllevne.



En grå rullsparkel med høg fyllevne.

Egnet til de flete underlag.

Passer til både nybygg og renovering.

Gir en overflate som er overmalbar.

Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir mer skånsomt for nakke og rygg.

Miljømerket med Svanen.

## DALAPRO® ROLL MAX

Ferdigblandet høytfylgende rullsparkel.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Max er en ferdigblandet Svanemærket grå rullsparkel med høy fylldningsevne til alle normalt forekommende underlag på vegge og lofter indendørs, f.eks. gips, beton, trø og p  tegel. Produktet er s rlig egnet hvor der kr ves ekstra h y fylldningsevne. Den smidige konsistens g r at man meget nemt kan fordele sparkelmassen j vnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er p f ring af sparkelmassen med rulle ergonomisk og inneb rer dermed mindre slitage p  kroppen.

Produktet er egnet til sparkling af uj vnheder og fuldsparkling i renovering og nybyggeri og oppf lder kravene til CE-m rkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

V rkt j reng res med vand. St rre m ngder spild opsamlers og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anl g for genanvendelse.

### ARBEIDSFLYT

Sparkling skal p f res med rull p  rene, t rre og faste flater med en temperatur over +5 C. N r den sparklede overflaten er t rr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning.  ye- og  ndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengj resf r neste behandling. Sparklet overflate skal limes f r eventuell tapetsering.

### MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktkykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### T RKETID

T rketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres m rkt og frostfritt i maks. 12 m neder.  pnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes p  dalapro.no

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**L semiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfyllmiddel og hvit dolomitt

**Kornst rrelse:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Gr 

**Brannfarlighet:** Sprer eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastspann 12 liter



Produkt databladet er utgitt kun i r dgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksomr de. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til   gj re endringer uten foreg ende informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres p  [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no)

Sist endret 29.01.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemiv gen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
dalapro.no  
info@dalapro.com