



# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX PLUS

Ferdigblandet høytfylgende rullesparkel for vegger og tak.



Ny oppskrift gir enda bedre arbeidsmiljø og sluttresultat.

Ferdigblandet, grå rullesparkel med ekstra høy fyllevne.

For gjensparkling og helsparkling på de fleste underlag.

Rullesparkling er tidsbesparende og skånsomt mot rygg og skuldre.

Minimerer risiko for blærer på ikke-sugende underlag.

Gir en fin overflate som kan males omgående.

Svanemerket.

## DALAPRO® ROLL MAX PLUS

Ferdigblandet høytfylgende rullesparkel.

### PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Max Plus er en ferdigblandet, rullesparkel med ekstra høy fyllevne. Ny oppskrift gjør sparkelen lett å slippe og rengjøre. Minimal risiko for blæredannelse på ikke sugende underlag. Egnet for gjensparkling og helsparkling av vegger og tak ved nybygging og reovering. I tillegg til tidsbesparelse er rulling av sparkel ergonomisk, noe som innebærer mindre slitasje på kroppen. Grå. Svanemerket.

### ANVENDELSE

Passer på de fleste underlag og gir en fin sluttoverflate som kan males omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.

### ARBEIDSGANG

Sparkle med rulle på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 120–180. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

### TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

### MATERIALFORBRUK

Ved bredsparkling med 1 mm sjiktykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

### LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Løsemiddel:** Vann

**Fyllmiddel:** Lettfillmiddel og hvit dolomitt

**Kornstørrelse:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Farge:** Grå

**Brannfarlighet:** Sprek eller vedlikeholder ikke ild

**Forpakning:** Plastspann 12 liter



**NEW FORMULA**



**EASY TO SAND AND CLEAN**



**BUILD BETTER**



**LESS BLISTERS**

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på [www.dalapro.no](http://www.dalapro.no).

Sist endret 29.01.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
dalapro.no  
info@dalapro.com